



Норми допусків та загальні положення експлуатації фасадів МДФ у плівці ПВХ

Фасади з МДФ, покриті плівкою ПВХ, призначені для використання всередині житлових приміщень як двері або декоративні панелі, що не несуть навантаження.

Основні положення експлуатації фасадів МДФ, покритих плівкою ПВХ:

1. Оптимальні умови експлуатації: Фасади з МДФ в плівці ПВХ призначені для використання в сухих приміщеннях, які не схильні до різких перепадів температур. Рекомендована температура для експлуатації становить +10°C до +30°C, а вологість повітря не повинна перевищувати 75%.

Важливо вчасно видаляти патьоки води та інших рідин з поверхні фасадів, а також уникати накопичення рідини на торцях фасадів. Це допоможе попередити пошкодження та забезпечить збереження якісного зовнішнього вигляду.

2. Захист від агресивних впливів: Уникайте прямих сонячних променів та інтенсивних джерел тепла, оскільки це може спричинити деформацію плівки ПВХ. Уникайте впливу агресивних хімічних засобів на поверхню фасадів.

4. Дбайливий догляд: Фасади слід регулярно очищати м'якими миючими засобами, такими як мило або гель для посуду, та м'якими серветками чи губками. Використання абразивних чи агресивних засобів (розчинник, ацетон, тощо) може призвести до пошкодження покриття.

5. Транспортування: Фасади необхідно транспортувати в упакованому вигляді, використовуючи закритий транспорт.

6. Монтаж:

Перед початком монтажу, варто дати виробам досягти кімнатної температури, особливо у холодний період.

- **Свердління отворів під ручки:** Якщо потрібно свердлити отвори під ручки, слід використовувати гострий інструмент лише з лицьової сторони фасаду (плівка ПВХ).

- **Видалення захисної плівки:** Якщо на фасадах присутня захисна плівка, вона повинна бути видалена тільки після завершення монтажу, щоб зберегти бездоганний вигляд поверхні.

Офіс: 048 750 51 67, 048 728 93 81, 0482 356 268, 0482 340 530, 0482 371 054,
067 514 71 41, 050 499 59 01, 093 510 25 75

Адреса: 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 35, e-mail: info@quadro.od.ua

Адреса для кореспонденції: 65091, м. Одеса, а/с 109.



При експлуатації ЗАБОРОНЕНО:

- Піддавати виріб температурі понад +70 °С, такі як відкриті або недостатньо закриті духові шафи, газові конфорки, обігрівачі спрямованої дії, приготування їжі без використання витяжки та інше.
- Піддавати виріб тривалим впливом температур нижче -10 °С, як у неопалених приміщеннях взимку та інших зовнішніх застосуваннях.
- Піддавати тривалому впливу пару на фасад та торці.
- Піддавати механічним впливам, крім наведених вище.
- Використовувати нецільове застосування, наприклад, використання фасадів як поверхонь кухонних стільниць або робочих стінок.
- Використовувати абразивні або агресивні засоби (розчинник, ацетон тощо) та скребки чи металеві для догляду.

Ці правила допоможуть забезпечити належну експлуатацію фасадів МДФ, покритих плівкою ПВХ, зберегти їхню якість та подовжити термін їх служби. Рекомендуємо дотримуватися цих вказівок для оптимального функціонування вашого інтер'єру.

Норми допусків за якістю фасадів МДФ у плівці ПВХ:

Шагрень	допускається помітна (до 0,1мм) у місцях фрезерування або на торцях
Порошинки під плівкою ПВХ	не більше Ø 0,5мм на 0,3 м ²
Спайки (бульбашки) у плівці	не більше Ø 1 мм на 0,3 м ²
Вм'ятини	не більше Ø1 мм на 0,3 м ²
Кути фасадів	у ПВХ плівці мають радіус закруглення 1,5 мм

Офіс: 048 750 51 67, 048 728 93 81, 0482 356 268, 0482 340 530, 0482 371 054,
067 514 71 41, 050 499 59 01, 093 510 25 75
Адреса: 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 35, e-mail: info@quadro.od.ua
Адреса для кореспонденції: 65091, м. Одеса, а/с 109.

Короблення (прогин) для фасадів з МДФ у плівці ПВХ не повинен перевищувати*:

довжиною 300 – 600 мм та шириною до 600 мм	0,5 мм
довжиною 600 – 1200 мм та шириною до 600 мм	1,2 мм
довжиною та шириною від 600 мм до 1200 мм	2,2 мм
довжиною від 1200 до 2100 мм шириною до 1200	3,4 мм
довжиною від 2100 мм <u>вироби не нормуються</u>	для таких фасадів необхідно встановлювати додаткову фурнітуру – вирівнювач.
*для рисунків фасадів, де площа фрезерування складає більше 50%, норми з короблення допускаються з перевищенням на 50%	

Допустимі відхилення габаритних розмірів:

Для плоских фасадів:	Довжина і ширина до 1000 мм +/- 1 мм понад 1000 мм +/- 2 мм
	Товщина +/- 0,5 мм
Для радіусних фасадів:	Довжина та ширина +/- 2 мм
	Товщина +/- 1,5 мм
Відхилення за профілем фрезерування рисунка допустимі: +/- 2 мм за шириною і +/- 1 мм за глибиною.	



**Відповідно до європейських норм перевірка якості меблевих фасадів
проводиться у таких умовах:**

1. у приміщенні з денним освітленням
2. без використання оптичних приладів
3. з відстані до оглядових фасадів 60 см
4. з кутом нахилу фасаду до осі погляду, що перевіряє 60° - 90°
5. час огляду 20 секунд.

Компанія «Квадро» гарантує відповідність виробів вимогам цього стандарту за умови дотримання умов транспортування, зберігання, експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації фасадів із МДФ у плівці ПВХ - 24 міс.

**Офіс: 048 750 51 67, 048 728 93 81, 0482 356 268, 0482 340 530, 0482 371 054,
067 514 71 41, 050 499 59 01, 093 510 25 75**

Адреса: 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 35, e-mail: info@quadro.od.ua

Адреса для кореспонденції: 65091, м. Одеса, а/с 109.